



Fiche technique N° TD1030
01-07-2014

Annule et remplace les éditions
précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

BOIS BRUT : EUROPEENS FEUILLUS -
EUROPEENS RESINEUX - TROPICAUX MI-DURS -
CONTRE-PLAQUE - AGGLOMERE - ISOREL DUR
BOIS LASURÉ

Bristoline

Lasure pour la protection et
la décoration des boiseries

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

12 à 15 m²/L



*Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Lasure transparente pour la protection et la décoration des boiseries, formulée à base de résine alkyde en solution dans un solvant – aspect semi-brillant en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Bois brut** : européens feuillus - européens résineux - tropicaux mi-durs - contre-plaqué - aggloméré - isorel dur.
- **Bois lasuré**.

Qualités dominantes :

- **Stable à la lumière (anti-U.V.)** : assure la longévité des teintes dans le temps.
- **Régulatrice d'humidité** : laisse respirer le bois en permettant à la vapeur d'eau de s'échapper.
- **Offre une excellente imperméabilité** au bois contre les intempéries et les eaux de ruissellement.
- **Par sa large palette de couleurs**, assure la mise en valeur des veines du bois.

Caractéristiques pratiques :



= 12 à 15 m²/L (selon le support).



= 6 h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : prêt à l'emploi – incolore et 7 teintes
- **Aspect en finition** : semi-brillant transparent
- **Rendement** : 12 à 15 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel** : brosse, rouleau et pistolet
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Conditionnement** : 0,5 L – 2,5 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 0,87 à 0,97
- **Extrait sec (pondéral)** : 58 à 62 %
- Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).
Ce produit contient max 400 g/l COV.
- **Brillance à 60°** : 85



MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Sur bois neuf ou ancien non peint** : poncer et dépoussiérer. Si le bois présente des traces grasses, dégraisser avec un produit adapté. **Bien dégraisser les bois anti-siccatis (qui empêche le produit de sécher).**
- **Sur bois lasuré** :
 - Soit poncer et dépoussiérer la surface pour permettre une bonne adhérence.
 - Soit dégraisser avec une lessive alcaline, puis rincer et laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens vernis et anciennes peintures.** Décaper, lessiver, rincer jusqu'à eau claire puis laisser sécher.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Cas général** : appliquer 2 couches successives, dans le sens du bois, en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches. Pour un résultat optimal, effectuer un léger ponçage entre chaque couche.
- **A l'extérieur**, appliquer une 3e couche sur les parties exposées. Dans ce cas, pour éviter un aspect du bois trop foncé en finition, appliquer une 1ère couche en incolore, puis 2 couches teintées. **En extérieur, ne jamais appliquer en incolore seule ni en couche de finition.**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à lasurer.
- **Bien mélanger le produit avant application.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

Liquide et vapeurs inflammables.

En cas de ventilation insuffisante ou pour une application par pulvérisation, porter un appareil respiratoire pour protéger des vapeurs.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Eviter le rejet dans l'environnement.

FDS accessible sur notre site internet : www.theodore.fr

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAU Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAU Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAU Peintures

21-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : contact@theodore.fr Web : www.theodore.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015